

Технические характеристики геотекстиля 550

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ		МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ПЛОТНОСТЬ 550
Поверхностная плотность +5%-15%		ГОСТ Р 50277	г/м.кв	550
Толщина при нагрузке 2 кПа		ГОСТ Р 50 276	мм	1,8-3,3
Разрывная нагрузка, не менее. Допустимое отклонение не более -10%	По длине	ГОСТ Р 53226	кН/м	23,0
	По ширине			19,8
Удлинение при разрыве, не более	По длине	ГОСТ Р 53226	%	150
	По ширине			150

Оформить заявку на геотекстиль 550 Вы можете по электронной почте info@geodol.ru, либо в разделе сайта [Online-Заказ](#).