

Технические характеристики геотекстиля 400

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ		МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	ПЛОТНОСТЬ 400
Поверхностная плотность +5%-15%		ГОСТ Р 50277	г/м.кв	400
Толщина при нагрузке 2 кПа		ГОСТ Р 50 276	мм	1,3-2,6
Разрывная нагрузка, не менее. Допустимое отклонение не более -10%	По длине	ГОСТ Р 53226	кН/м	18,4
	По ширине			14,8
Удлинение при разрыве, не более	По длине	ГОСТ Р 53226	%	130
	По ширине			130

Оформить заявку на геотекстиль 400 Вы можете по электронной почте info@geodol.ru, либо в разделе сайта [Online-Заказ](#).